

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	63 %
Transmission Lumière Visible	10 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	82 %
Ratio solaire	57 %
Réflexion	34 %
Absorption	9 %
Transmission	90 %
% Réduction Eblouissement	0,18
Valeur "g" (facteur solaire)	5,10
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	0,68
Emissivité	

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

WARRANTY : 10 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

POSE INTERIEURE

ADHESIF P.S.

TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

INTERNAL APPLICATION

P.S. ADHESIVE

SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	NON
Double Vitrage clair	NON
Double Vitrage teinté	NON
Double Vitrage Low-E (gaz)	NON
Simple Vitrage "stapid" clair	NON
Double Vitrage clair "stapid int."	NON

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	NO
Clear Double Pane	NO
Tinted Double Pane	NO
Low-E clear double pane	NO
Clear Laminated single pane	NO
Clear double laminated glass	NO

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.