

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	7 %
Transmission Lumière Visible	70 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	49 %
Ratio solaire	
Réflexion	27 %
Absorption	26 %
Transmission	47 %
% Réduction Eblouissement	20 %
Rejet infrarouge (760-2500 mm)	± 70 %
Valeur "g" (facteur solaire)	0,54
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	4,90
Emissivité	0,84

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	7 %
Visible Light Transmission	70 %
Total Solar Energy Rejected	49 %
Solar Reflection	27 %
Solar Absorption	26 %
Solar Transmission	47 %
Glare Reduction	20 %
Rejet infrarouge (760-2500 mm)	± 70 %
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,54
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	4,90
Emissivity	0,84

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE
ADHESIF ACTIVABLE
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION*

(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : 10 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION
ACTIVABLE ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*

(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.