

# Technické parametry Ochrana laku karoserie RavenShield v 2.0



## TECHNICKÁ DATA

Optická čírost	> 95 %
Tloušťka základního materiálu	150 µm
Adhezní síla	5B
Absorbce vody	< 1 %
Životnost	4-5 let
Změna optické čírosti po 4 letech	< 20 %
Šíře role	1,52 m
Návin role	15 m

## SPECIFIKACE TESTOVÁNÍ

## TEST POMOCÍ:

## VÝSLEDEK

Odolnost vůči oděru	Taber Abrasion Test	žádné viditelné opotřebení
Chemická odolnost	Isopropyl Alkohol	dostatečná odolnost
Chemická odolnost	Hexane/Toulene	dostatečná odolnost
Vlivy počasí	QUV 2500h	žádné nežádoucí vlivy
Tepelné vlivy	70 C 2500h	žádné nežádoucí vlivy
Odolnost proti odletujícímu stěrku	SAE J4000 Gravelometer	vyhovující

Ceiba s.r.o.  
Jana Opletala 1265  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Tel.: 326 911 044, e-mail: info@ceiba.cz  
www.ceiba.cz

[www.ravenfolie.cz](http://www.ravenfolie.cz)